



Superior Solutions

PRO COLLE FILET BLEU

Avattavissa oleva
keskivahva lukite

- Anaerobinen lukite kaikille metallisille kierrelitoksille.
- Estää tärinystä aiheutuvan komponenttien löystymisen.
- Suojaa korroosiolta ja takaa tiivyyden.
- Lukitsee kohteen varmasti ilman momenttiin kiristämistä.
- Irrotettavissa normaaleilla työkaluilla.
- Toimii kaikilla metalleilla.
- Polymerisoituu alkaen +5 °C.
- Helppokäyttöinen vaihtoehto lukkomuttereille, aluslevyille tai camlockeille.
- Polymerisoitumisen jälkeen kestää -50 - + 150 °C lämpötiloja.
- Filet Bleu polymerisoituu metallipinnoilla ilmattomassa, pienivälisessä tilassa, kuten kierteitettyissä liitoksissa. Käytetään esim. moottorien, pumppujen, vaihteistojen, koteloiden, koneiden, venttiilikoppien jne. pultteihin ja muttereihin.



Zep Finland



ProColle
FILET BLEU

KÄYTTÖKOHTEET:

Korjaamot, pajat, viljelijät, kaikenlaisten yritysten ja tehtaiden kunnossapito-osastot, kuntien tekniset osastot jne.

KÄYTTÖOHJE:

LIITTÄMINEN:

Sisä- ja ulkopuolen tulee olla puhtaita, rasvattomia ja kuivia. Ravista pulloa huolellisesti ennen käyttöä. Lisää tuotetta useita tippoja kierteisiin. Kierrä ruuvi / mutteri tiukasti kiinni. Käsittelyaika: 10 – 15 minuuttia. Kovettumisaika on n. 2 – 4 tuntia riippuen kierteen materiaalista, tyypistä ja laadusta sekä koosta ja lämpötilasta.

PURKAMINEN:

Purkaminen tehdään normaaleilla käsityökaluilla. Osat voidaan puhdistaa metalliharjalla ja ZEP Big Orangella tai ZEP Presto 75:llä.

VAROTOIMET:

Älä käytä tuotetta muoveilla, erityisesti ei termoplastisilla. Tuotetta ei voida käyttää ympäristössä, jossa on puhdasta happea tai happirikkaita kaasuseoksia. Älä käytä tuotetta linjastossa, jossa on klooria tai muita vahvoja hapettimia. Katso varoitukset tuotteen pakkauksesta

OMINAISUUDET (KOVETTUMATON):

Olomuoto: sininen neste: Dimetyyliakrylaatti

Tiheys: n. 1.06.

Viskositeetti: (mPa.s) : 600.

Kovettumisaika teräksisellä M10 liitoksella: 15 – 30 min.

Kovettumisaika messinkisellä pultilla/mutterilla: <10 min.

Suurin lukittava kohde: M36.

PAKKAUS: 24 Ploa

Pullokoko: 50 gr

OMINAISUUDET (KOVETTUNUT):

Repeämän ajankohta – liikkuva liitos (DIN 54454): 12 Nm.

Leikkauslujuus (shear strength) (DIN 54452): 10 N/mm².

Käyttölämpötila-alue: -50 - 150 °C

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop