



Superior Solutions

AERORUST

Kiiltävä
ruosteensuojamaali

- “2 in 1”: Aerorust tekee pitkäaikaisen suojan korroosiota vastaan ja on hyvin peittävä pintamaali.
- Suihkuta suoraan mihin tahansa ruosteeseen kappaleeseen.
- Käytetään ilman pohjamaalausta.
- Tunkeutu ruosteen läpi nopeasti ja kiinnittyy vahvasti pintaan.
- Pitkäkestoinen suoja, suolasumutesti yli 1000 tuntia.
- Huippuluokan Vapour Corrosion Inhibitor (VCI) teknologia, kehitetty ilmasteollisuuden äärimmäisten vaatimusten mukaisesti.
- Kestää ankaria sääolosuhteita, bensiiniä ja erilaisia päästöjä.
- Kestää erittäin hyvin lämpötilavaihteluita.
- Maalattu pinta on siisti ja kiiltävä.
- Sisältää vähän liuottimia – mieto haju ja vähäinen vaikutus ympäristöön.
- Voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Tuote ei sisällä kloorattuja liuottimia.



KÄYTTÖKOHTEET:

VCI: Hiukkaset, jotka ovat sähköisesti varautuneita ja hartsit, jotka sisältävät antioksidanttisia pigmenttejä, muodostavat suojaavan kalvon ruosteen päälle. Lisäksi vettä hylkivät aineet estävät kosteuden tai haitallisten aineiden tunkeutumisen käsiteltyyn pintaan.

VÄRISÄVYT: Harmaa RAL 7011, Keltainen RAL 1021, Vihreä RAL 6005, Valkoinen RAL 9010, Musta RAL 9005, Sininen RAL 5015, Punainen RAL 3020.

Aerorustia voidaan käyttää oksidoituun tai oksidoimattomaan rautaan, teräkseen, kupariin, messinkiin, alumiiniin, vanhaan synteettiseen maalipintaan, puuhun, lasiin tai kiveen.

Helppokäyttöinen aerosolipakkaus.

KÄYTTÖOHJE:

Kaikissa tapauksissa puhdista kohde rasvasta, huuhto ja anna kuivua. Poista irtoruoste pinnoilta teräsharjalla. Maalauslämpötilasuositus: +15°C - +25°C.

Ravista purkkia huolellisesti ennen käyttöä. Suihkuta n. 25 cm päästä kohteesta. Maalaa ristiin ainakin kaksi kertaa. Maalauksen jälkeen puhdista venttiili kääntämällä tölkki ylösalaisin ja painamalla nuppia, kunnes pelkkää ponneainetta tulee ulos. Metallipinnat on suositeltavaa hioa ja tasoittaa kevyesti ennen maalaamista.

VAROTOIMET:

Varastointi: 1 vuosi tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessaan.

OMINAISUUDET:

Sisältö: ± 400 ml

Sisälyys: Alkydihartsi

Tiheys @+20°C: ± 0,73 g/cm³

Peittävyys: 1,25 - 1,75 m²

Pölykuiva: 30 - 60 minuuttia.

Kosketuskuiva: 3 - 4 tuntia.

Kovettunut/uusintamaalattavissa: 24 tunnin jälkeen.

Pakkaus: 24 prk

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop