




Superior Solutions

PRO COLLE FILET ROUGE

Avattava kierrelukite –
vahva lujuus

- Anaerobinen lukite kaikille metallisille kierrelitoksille.
- Estää värinää aiheutuvan komponenttien löystymisen.
- Suojaa korroosiolta ja takaa tiivyyden.
- Lukitsee kohteen varmasti ilman momenttiin kiristämistä.
- Irrotettavissa normaaleilla työkaluilla.
- Toimii kaikilla metalleilla.
- Polymerisoituu alkaen +5 °C.
- Helppokäyttöinen vaihtoehto lukkomuttereille, aluslevyille tai camlockeille.
- Polymerisoitumisen jälkeen kestää -55 - +150 °C lämpötiloja.
- Filet Rouge polymerisoituu metallipinnoilla ilmattomassa, pienivälkyksessä tilassa, kuten kierteitetyissä liitoksissa. Tuotetta käytetään kaikkialla, missä osat joutuvat alttiiksi voimakkaalle iskuille, värinälle, äärimmäiselle ilmasto- tai kemiallisille olosuhteille.



ProColle FILET ROUGE

KÄYTTÖKOHTEET:

Korjaamot, pajat, viljelijät, kaikenlaisten yritysten ja tehtaiden kunnossapito-osastot, kuntien tekniset osastot jne.

KÄYTTÖOHJE:

LIITTÄMINEN:

Sisä- ja ulkopuolen tulee olla puhtaita, rasvattomia ja kuivia. Ravista pulloa huolellisesti ennen käyttöä. Lisää tuotetta useita tippoja kierteisiin. Kierrä ruuvi / mutteri tiukasti kiinni. Tiivistämisessä laita tuotetta ulkokierteen ympäri, mutta ei ensimmäiseen kierteeseen. Liikuta osia, jotta välykset täyttyvät. Jos kyseessä on suurihalkaisijaiset tai karkeat kierteet, lisää tuotetta enemmän, myös naaraspuolen kierteisiin. Liitä ja kiristä.

Käsittelyaika: 10 – 30 minuuttia. Kovettumisaika on n. 2 – 4 tuntia riippuen kierteen materiaalista, tyypistä ja laadusta sekä koosta ja lämpötilasta.

VAROTOIMET:

Älä käytä tuotetta muoveilla, erityisesti ei termoplastisilla. Tuotetta ei voida käyttää ympäristössä, jossa on puhdasta happea tai happirikkaita kaasuseoksia. Älä käytä tuotetta linjastossa, jossa on klooria tai muita vahvoja hapettimia. Varastointiaika 12 kuukautta, tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa. Katso varoitukset tuotteen pakkauksesta.

OMINAISUUDET (KOVETTUMATON):

Olomuoto: punainen neste, Dimetyyliakrylaatti

Tiheys: n. 1.1.

Viskositeetti: (mPa.s) : 2000-3000.

Kovettumisaika teräksisellä M10 liitoksella: 15 minuuttia.

Suurin välys tai kierteen leveys: 0.20 mm

PAKKAUS: 24 x 50 gr

OMINAISUUDET (KOVETTUNUT):

Repeämän ajankohta – liikkuva liitos (DIN 54454): 31

Nm. Leikkauslujuus (shear strength) (DIN 54452): 25 N/mm².

Käyttölämpötila-alue: -55 - 150 °C.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop